

ООО «СТРЕЛА»  
143611, Московская обл.,  
пг. Сычево, Северо-Западная  
пром. Зона 2

ИНН 5004002960  
КПП 500401001  
ОГРН 1025000841304

+7 495 979 13 76  
+7 916 254 51 11

info@smartwood.pro  
www.smartwood.pro



## ТУ для мебельного щита сорта АВ (хвоя)

Виды дефектов	Допуск
Светлые, здоровые, сросшиеся сучки с трещинами шириной до 1,5 мм	Допускаются равномерно по всей поверхности, диаметр до 30 мм
Здоровые, частично сросшиеся и не сросшиеся сучки	Допускаются диаметром до 20 мм равномерно распределенные
Черные сучки	Не выпадающие допускаются до 8 мм равномерно распределенные до 6 шт. на кв. м
Сердцевинная трубка	Да
Сердцевидные повторения	Нет
Смоляные кармашки	Допускаются размером 5*50мм
Заделка дефектов	Допускается замазка трещин в зоне сучков и трещин на плоскости, подобранная по цвету древесины
Заболонные грибные окраски, в том числе синева	Нет
Химические окраски, разнооттеночность древесины	Да
Засмолки/корень	Допускаются с незначительным изменением по цвету
Наклон волокон, завиток	Да
Червоточина	Нет
Прорость	Нет
Гниль	Нет
Риски, царапины, вмятины	Допускаются удаляемые неглубокой шлифовкой
Ремонт щита пробкой, лодочкой	Допускается, не более двух лодочек (пробок) рядом

Примечание:

- 1.1. Предельные отклонения от номинальных размеров изделия не должны быть более:
  - По длине  $0 + 3$  мм
  - По ширине  $0 + 2$  мм
  - По толщине  $0 + 0,5$  мм
- 1.2. Щит и другие клееные изделия состоят из фрезерованных реек (ламелей) одной ширины, соединенных по кромкам на гладкую фугу на клею. Допускается наличие ламелей со сращиванием (открытое или закрытое). Тип сращивания в одном листе столярного щита должен быть одинаковым.
- 1.3. Ширина ламелей в изделиях должна быть:  
Для щитов  $o = 18$  мм не менее 20 мм, не более 65 мм
- 1.4. Параметры шероховатости поверхности клееных изделий  $R_{max}$  не должна быть более 240 мкм.
- 1.5. Влажность древесины клееных изделий составляет  $10 \pm 2\%$